

Byggesilikone, neutral

Højkvalitets, lugtfri, testet tætningsmasse, der er velegnet til en lang række indendørs og uden-dørs anvendelser, der kræver ekspansionsfuger.

- Emicode EC1+
- Lang lagerholdbarhed
- Klæber på de fleste overflader uden primer
- Ikke korroderende på metaller
- Kan bruges på basiske substrater som f.eks. beton, mørtel og fibercement
- Næsten lugtfri
- Høj grad af stabilitet
- Yderst vejrbestandig

Produktet er optaget i databasen for bygge-produkter, som kan anvendes i Svanemærket byggeri.

EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.



Kemisk basis	Neutral silikone, alkoxy-basis (alkohol-basis)
Fungicide egenskaber	Nej
Min. tid for hindedannelse	15 min.
Modstandsdygtighed over for ultraviolet lys	0 - ikke relevant
Kontinuerlig bevægelses-absorption	25 %
Massefylde	1,01 g/cm ³
Lugt/duft	Karakteristisk
Min./maks. hindedannel-sestid/betingelser	15-40 min, min./Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Gennemhærdningstid/betingelser	2 mm/døgn/23 °C og 50 % relativ luft-fugtighed
Min./maks. bearbejdning-temperatur	5 til 40 °C
Min./maks. temperaturmod-stand	-40 til 150 °C
Belægningskompatibilitet	0 - ikke relevant
Kan gencoates/kan males over	0 - ikke relevant
Shore A-hårdhed	24
Min. brudforlængelse	300 %
Brudforlængelsesbetingelser	0 - ikke relevant
Brandklasse	0 - ikke relevant

Beholder	Indhold	Farve	Holdbarhed fra produktionsdato/ betingelser for opretholdelse af holdbarhed fra produktionen	Bæredygtighed	Art.nr.	Stk. pr. pk.
Patron	310 ml	Hvid, svarende til RAL 9003	12 Måned/Måneder	Lav afdampning til indeklimaet	0892 853 32	1/12
Patron	310 ml	Mahogni	18 Måned/Måneder	Lav afdampning til indeklimaet	0892 853 322	1/24
Patron	310 ml	Sort, svarende til RAL 9005	18 Måned/Måneder	Lav afdampning til indeklimaet	0892 853 351	1/12
Patron	310 ml	Sølv	18 Måned/Måneder		0892 853 370	1/12
Patron	310 ml	Transparent	18 Måned/Måneder	Lav afdampning til indeklimaet	0892 853 31	1/12
Pose	600 ml	Sølv	18 Måned/Måneder		0892 853 670	12
Pose	600 ml	Transparent	18 Måned/Måneder	Lav afdampning til indeklimaet	0892 853 61	12

Anvendelse

Til tilslutnings-, ekspansions- og tætningssamlinger indendørs og udendørs, f.eks. en væg eller stelforbindelser. Også velegnet til glas. God klæbeevne uden primer på f.eks. glas, træ, stål, galvaniseret stål, aluminium, anodiseret aluminium og uPVC.

Instruktioner

Overfladen skal være ren, tør og bæredygtig. Hold øje med målene på samlingen, se teknisk datablad. Påfør primer i fugerne med PE-bagstopmateriale, art.nr. 0875 osv. Behandl porøse substrater (f.eks. beton) med primer, art.nr. 0892170. Glat med fugemasseglimtemiddel, inden der danner sig en hinde, art.nr. 0893 3. Uden primer: Glas, aluminium (ubehandlet, malet, glaseret), alle typer metal, emalje, fliser, plastbelagte paneler, hård PVC. Med primer: Beton, porebeton, kalksandsten, klinker, mursten, gips. For yderligere oplysninger om anvendelse henvises der til "Generelle retningslinjer for brug af fugemasser" i Würths online-katalog.

Bevis for ydeevne

EN 15651-1 til facadeelementer, klasse F-EXT-INT 25 LM

EN 15651-2 til glasering, klasse G-CC 25 LM

EN 15651-4 til gulvfuger, PW-EXT-INT-CC

ISO 11600 F+G, klasse 25 LM

DIN 18545-2 E



EMICODE-certificeret. Meget lav afdampning til indeklimaet.

Bemærk

Byggesilikonen er ikke egnet til limning eller udfyldning af hulrum. Svarer til byggemateriale klasse B2 i overensstemmelse med DIN 4102 På grund af det store antal tilgængelige lak- og glaseringsformler bør du, især på alkydmaling og pulverlakeret

aluminium, altid udføre dine egne tests. Fjern overskydende glittemiddel på glas og rammer umiddelbart efter påføringen for at undgå udtværing. Byggesilikonen kan anvendes som tætningsmasse mellem rammer og lamineret sikkerhedsglas. Når du udfører arbejdet, skal du sørge for, at der ikke er direkte kontakt mellem tætningsmassen og folien på det laminerede glas. Risiko for gulfarvning ved kontakt med hvide alkydharpiksmalingstyper kan ikke udelukkes. Med større fugemål vil den silikonelignende lugt vare ved i længere tid. Silikone har en tendens til at blive misfarvet i mørke områder, der ikke udsættes for UV-stråling. Undgå kontakt med VKP-bånd. Forskellige typer polykarbonat kræver test af klæbeevne og kompatibilitet før anvendelse. Der kan forekomme belastningsrevner, især når der påføres på skærekanten. Efter skinddannelse må der ikke sprøjtes væske (f.eks. fugemasseglyttmiddel eller vand) på samlingen, da der kan opstå pletter.