

MS hybrid tætningsmasse

Permanent elastisk hybrid tætningsmasse egnet til universel brug. Isocyanat-, PVC- og silikonefri.

- Holdbar og permanent elastisk
- Universallim og (samlings-)tætningsmasse til indendørs brug i bygninger og industrielle konstruktioner. Farvede tætningsmasser kan også bruges udendørs
- Kan males med vandbaserede maling og lakker
- Hurtig hærdning. Kan påføres vådt-på-våd
- Ingen krympning
- Farvede tætningsmasser er modstandsdygtige over for UV-stråling, vejr, fugt og mug
- Meget effektiv vedhæftning til forskellige materialer, endda på fugtige overflader
- Næsten lugtfri
- Ikke korroderende på metaller
- Høj mekanisk styrke og Young's modul (elasticitet)
- Absorberer akustiske og mekaniske vibrationer
- Ingen bobledannelse, kan slibes efter fuldstændig hærdning



Indhold	290 ml
Kemisk basis	MS-polymer
Farve	Transparent
Shore A-hårdhed	45
Gennemhærdningstid/betingelser	2,5 mm/døgn/23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Min./maks. bearbejdningstemperatur	5 til 40 °C
Min./maks. temperaturmodstand	-40 til 90 °C
Min. brudforlængelse	450 %
Min. tid for hindedannelse	10 min.
Betingelser for hindedannelsestid	Ved 23 °C og 50 % relativ luftfugtighed
Kan gencoates/kan males over	0 - ikke relevant
Belægningskompatibilitet	Ja
Holdbarhed fra produktion/betingelser	18 Måned/Måneder/ved 5 °C til 25 °C

Art.nr. 0892 215 241

Stk. pr. pk.: 1 / 24

Anvendelse

Til tætning af fuger imellem byggeelementer indendørs, farvede tætningsmasser egner sig også til udendørs anvendelse. Til tætning af fleksible samlinger i automobil- og værftsindustrien. God vedhæftning uden grunder på materialer såsom træ, sten, beton, glas, hård plast, gips, metal, Styrofoam, keramik osv.

Instruktioner

Glitteprocessen skal foretages inden hindedannelsen. Uhærdet materiale kan fjernes med tætningsfjerner. Hærdet materiale kan kun fjernes mekanisk. MS40 multiklæber og forseglingsmasse kan overmales efter hindedannelsen, men der bør først foretages foreløbige tests for at få afklaret malingens kompatibilitet.

Bemærk

Ikke egnet til brug under vand. Hvis der ikke bruges primer, anbefaler vi en vedhæftningstest. Lad ikke produktet komme i kontakt med malingssystemer indeholdende alkydharpiks. Ikke egnet til PE, PP, PTFE, silikone, polystyren og blød plast. Overskydende lak kan forårsage udvikling af revner.