



7. oktober 2026

Produktinformation:

Kramer Adhesive Systems™

Ekstra stærk monteringslim.

Produktbeskrivelse og anvendelse

Kramer Adhesive Systems er en neutralhærdende montagelim, fri for opløsningsmidler og phthalater.

Produktet danner en stærk og samtidig elastisk limfuge, der kan optage mindre bevægelser imellem bygningsdele.

Kramer Adhesive Systems har en fremragende bestandighed mod klimatiske påvirkninger.

Kramer Adhesive Systems er en allround monteringslim, som kan anvendes både ude og inde. Produktet er fremragende til fx opsætningsopgaver hvor spejle, paneler og andre pladematerialer skal limes hurtigt og sikkert op.

Kramer Adhesive Systems hæfter på et bredt udvalg af materialer: træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas, malede overflader, nogle gummityper m.m.

Fysiske/kemiske data

Lim:

Type:	Fugthærdende, neutral Silan Modificeret Polymer (SMP), 1K
Fungicidbehandlet:	Nej
Konsistens:	Thixotropisk masse
Holdbarhed:	1 år i uåbnet emballage ved tør og kølig opbevaring
Emballage:	290 ml patron
Farve:	Sort og grå

Limfuge:

Overmalbar:	Ja
Hårdhed:	ca. 60 Shore A (ISO 868)
Brudstyrke:	1,9 N/mm ² (ISO 8339)
Sekant-modul (50% forlængelse)	2,1 N/mm ² (ISO 8339)
Bestandighed:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C Klimatisk ældning: God



Brugsanvisning

Forberedelse af materiale:	Limfladerne skal altid være rene, tørre, fri for slibemiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Da der i praksis kan forekomme variationer i de enkelte materialer, bør der altid udføres tilstrækkelige vedhæftningsforsøg før igangsættelse. Produktet opnår en høj styrke på overflader som mursten, beton, eternit træ, glas, de fleste metaller, de fleste malede overflader samt flere plast- og gummityper
Anvendelsestemperatur:	Kan påføres ved temperaturer fra +5 °C til +40 °C
Påføring:	Kramer Adhesive Systems påføres i limstrengene på underlaget eller materialet i en indbyrdes afstand af 5 – 20 cm, afhængig af styrkekrav. Nogle opgaver kan kræve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens vejledninger.
Rækkeevne:	2 – 3 m ² /patron, afhængig af dimensioner og styrkekrav.
Monteringstid:	Monter indenfor 10 minutter efter påføring af limstrengene.
Montering:	Emnerne presses omhyggeligt sammen.
Hærdning:	Ved opsætning af tunge emner, kan det være nødvendigt at understøtte, eller på anden vis holde materialerne på plads indtil limen er hærdet. Limfugen hærdner med ca. 2 mm/døgn afhængig af fugtighed og temperatur.
Rengøring:	Uhærdet lim fjernes med wiper eller terpentin på en klud. Hærdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hænder og hud vaskes med vand og sæbe.



Sikkerhed

Se produktsikkerhedsdatablad.

Supplerende oplysninger

Vores informationer er baseret på omfattende laboratorieforsøg der har til hensigt at hjælpe brugeren til at finde bedst mulige produkt og arbejdsmetode. Da brugerens arbejdsforhold ligger uden for vores kontrol, kan vi ikke påtage os ansvaret for de resultater, der opnås ved produktets anvendelse. Oplysningerne i dette produktinformationsblad er retningsgivende typiske værdier og er således ikke produktspecifikationer. Der henvises i øvrigt til vores almindelige salgs- og leveringsbetingelser.